

# MASTERKURE® 82



EN 934.2

Marque NF  
cf. Rp NF 085

Produit de cure en phase aqueuse.

## Description

Le MASTERKURE® 82 est un produit de cure non solvanté, ininflammable et non toxique, pour bétons et mortiers.

Le MASTERKURE® 82 peut être appliqué sur béton fraîchement coulé juste après le lissage et la finition.

## Domaines d'application

Le MASTERKURE® 82 est utilisé pour protéger bétons et mortiers d'une dessiccation par évaporation :

- BAN (béton autonivelant)
- Chape fluide à base de ciment
- Autres types de béton ou mortier sensibles à une évaporation rapide, coulés horizontalement et verticalement :
  - routes, poutres, dalles, éléments préfabriqués

## Propriétés

La formulation spécifique du MASTERKURE® 82 permet une application par pulvérisation sur des bétons/mortiers frais : cas de la cure des bétons/mortiers autonivelants.

Le MASTERKURE® 82 peut être également utilisé après les finitions traditionnelles : talochage, hélicoptère etc...

Le MASTERKURE® 82 présente les avantages suivants:

- Forme un film blanc à l'application qui disparaît progressivement permettant le contrôle de l'uniformité d'application
- Protège efficacement les surfaces du béton ou mortier en évitant l'évaporation de l'eau nécessaire à l'hydratation
- Réduit le retrait, donc l'apparition de fissure
- Protège la surface du béton/mortier frais contre le soleil et les courants d'air
- Optimise la qualité de l'hydratation jusqu'en surface : augmente les résistances du béton en surface
- Sans solvant, non toxique
- Facile à appliquer
- Odeur peu marquée à la pulvérisation

## Caractéristiques

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Aspect                         | liquide                       |
| • Couleur                        | blanche                       |
| • Masse volumique à 20°C (MA002) | 0,98 g/cm <sup>3</sup> ± 0,02 |
| • Solubilité                     | dans l'eau                    |
| • pH (MA003)                     | 9 ± 1                         |
| • Taux de cendres                | < 0,1%                        |
| • Extrait sec                    | 18% ± 1,8                     |

## Mode d'emploi

Appliquer le MASTERKURE® 82 par pulvérisation régulière à la surface du béton. La température pendant l'application doit être > + 5° C.

Pouvoir couvrant : 3 à 7 m<sup>2</sup>/l., soit 150 à 300 g/m<sup>2</sup>, en fonction du type de pulvérisateur et de l'état de surface du béton ou mortier.

## Nettoyage

Nettoyer les outils de pulvérisation à l'eau immédiatement après leur utilisation. Prendre soin des buses et parties mobiles des pulvérisateurs

## Conditionnement

Le MASTERKURE® 82 est conditionné en fût de 210 l et bidon de 10 l.

## Stockage

Le MASTERKURE® 82 doit être stocké à l'abri du gel et à une température inférieure à 35°C.

En cas de stockage prolongé, mélanger le produit avant application.



The Chemical Company


# MASTERKURE® 82

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie GERLING FRANCE. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société suisse d'assurances GERLING KONZERN de Zürich.

*Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.*

*L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.*

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur internet : [www.basf-cc.fr](http://www.basf-cc.fr) et sur simple demande au 01.69.47.50.00.

 **AFNOR CERTIFICATION**  
11, Avenue F. De Pressensé  
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX



**BASF Construction Chemicals France SAS**

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes - Lisses - 91017 Evry Cedex  
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 <http://www.basf-cc.fr>